

	SACS POUBELLE A LIENS CLASSIQUES PEBD NOIR REGENERE 160 LITRES en 55 µm	FS160L 55µ 11.09.12 PAGE 1/1 REV. 0
---	--	--

	VALEUR NOMINALE	TOLERANCES	METHODE D'ESSAI
<u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u>			
✂ Nombre de sacs	25	mini 25	COMPTAGE
✂ ½ Périmètre à l'ouverture (mm)	900	- 2,5 %	ISO 4592
✂ Longueur utile (mm)	1070	- 2,5 %	ISO 4592
✂ Epaisseur nominale (µm)	55	mini 49,50 (-10 %)	ISO 4593
✂ Epaisseur ponctuelle (µm)	55	mini 45	ISO 4593
✂ Grammage (g/m²)	50,60	mini 45,54 (-10 %)	ISO 4591
✂ Couleur	Noir		
✂ Opacité (%)	80	mini 70	NF EN 13592
<u>CARACTERISTIQUES MECANIQUES</u>			
✂ Force de rupture sens extrusion (daN)	1,25	mini 1,20	NF EN ISO 527-3
✂ Force de rupture sens transversal (daN)	1,15	mini 1,10	NF EN ISO 527-3
✂ Allongement rupture sens extrusion (%)	250	mini 200	NF EN ISO 527-3
✂ Allongement rupture sens transversal (%)	450	mini 400	NF EN ISO 527-3
✂ Force de rupture soudure de fond (daN)	0,55	mini 0,50	NF EN ISO 527-3
✂ Force de rupture soudure latérale (daN)	0,35	mini 0,30	NF EN ISO 527-3
✂ Résistance à la perforation rapide (Dart-test) (g)	110	mini 105	ISO 7765 –1-2